

SELDER & COMPANY AB

BRUKSANVISNING FÖR STENOLJA

www.selder.com

15.12.2020

**Arbetet skiljer sig markant från det med andra impregneringsoljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.**



GENERELLT

VARNINGAR:

Risk för självantändning.

Trasor och annat poröst material som fuktats av STENOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

STENOLJA är otjänlig som föda.

Den torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.

ARBETSSKYDD

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. STENOLJANS kokpunkt är 300 °C. Värms den till 180 °C börjar den avge en vit, skarpt luktande ånga från ytan. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

ÅTGÅNG

Cirka 1-2 dl/m². Den största källan till variation är stenens porositet.

ARBETSANVISNING

GOLV I HEMMILJÖ

Sida 1

GOLV I OFFENTLIG MILJÖ SOM UTSÄTTS FÖR SMUTS

Sida 2

UNDERHÅLL

Sida 2

GOLV I HEMMILJÖ

Testa slutresultatets färgton genom att stryka vatten på ytan. Den behandlade ytan antar i regel samma färgton som när den är våt.

Testa vit keramik genom att stryka STENOLJA på ett litet område. Vit keramik kan ibland anta en gulvit färgton, vilket inte syns då man strukit på vatten.

Avlägsna först smutsfläckar, behandlingen gör dem permanenta.

Oslipade betonggolv med cementskinn kan behandlas men inte slipas. Behandlingen binder då damm.

Påför STENOLJA rikligt med pensel. Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Avlägsna efter 1-2 timmar noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.

Ge tid att oxidera: Vid 20 °C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Oljepolera med en pad fuktad med STENOLJA, röd pad på en slät yta, brun pad på en grov. Håll padden fuktad med oljan. Alltför torr pad bara slipar, alltför våt pad "oljeplanar" och polerar inte. Gäller inte oslipade betonggolv med cementskinn.

Torka av: Avlägsna resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

GOLV I OFFENTLIG MILJÖ SOM UTSÄTTS FÖR SMUTS

Värm STENOLJA till 130 °C, helst i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och en oljefilm blir kvar på ytan.

Avlägsna efter 1-2 timmar noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.

Ge tid att oxidera: Vid 20 °C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Oljepolera med en pad fuktad med STENOLJA, röd pad på en slät yta, brun pad på en grov. Håll padden fuktad med oljan. Alltför torr pad bara slipar, alltför våt pad "oljeplanar" och polerar inte. Gäller inte oslipade betonggolv med cementskinn.

Torka av: Avlägsna resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

UNDERHÅLL

Där stenen utsätts för **hårt slitage** uppstår med åren blanka stråk. Sådana ställen blir som nya om man oljepolerar det enligt ovanstående beskrivning.

OBS: Använd inte alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA, då oljan reagerar med baser (motsatsen till syror). Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och ytan måste poleras om. Tvätt med såpa är således ett utmärkt sätt att "nollställa" en svårt nersmutsad yta till grund för polering.