

# TEKNISKT DATABLAD

## LINOLJA FERNISSA

Selder & Company AB 10.12.2021

[www.selder.com](http://www.selder.com)

Torkande olja för polering av trä impregnerat med Selder olja, och för djupbehandling av tryckimpregnerat trä. Innehåller inget lösningsmedel.



LINOLJA FERNISSA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffinering. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. ättika, citron.

### Bruksanvisning

**Besök** vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) och beakta dess utförliga anvisningar.

### Gör så här

**Oljepolera** rena och torra ytor som tidigare, senast dagen innan, har impregnerats och oljeslipats med Selder GRUNDOLJA eller MÖBELOLJA. Börja med en slippad # 500 fuktad med LINOLJA FERNISSA. Håll pad:en fuktad med oljan. Alltför torr pad bara slipar, alltför våt pad "oljeplanar" och polerar inte. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans. **Torka av:**

Avlägsna sedan resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

**Upprepa** med # 1000 - 2000 som ger en halvglänsig yta. **För högglänsig yta**, upprepa med pad # 3000 - 5000.

**Ge tid att oxidera** under ett dygn i rumstemperatur och med god ventilation.

**Oljeimpregnera** torrt tryckimpregnerat eller annat speciellt poröst trä. **Rengör ytan.**

**Värm** LINOLJA FERNISSA till 130 °C, helst i en fritös. **Påför** rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

**Torka av:** Efter en halvtimme, torka noggrant bort all olja som är kvar på ytan; den bildar annars ett klibbigt skinn.

**Tvätta** penslar och verktyg med stark såpa.

**Ge tid att oxidera** under minst ett dygn.

**Arbetskydd:** Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill.

**Innehåller:** Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

**Torrsubstans:** 100 %

**Torktid:** Under ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

**Åtgång:** Polering 0,2 - 0,5 dl/m<sup>2</sup>, impregnering 2 - 3 dl/m<sup>2</sup>.

**Förpackningar:** 0,25, 1 och 5 liters burkar, 200 och 1000 liters fat.

**Säkerhet:** Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJA FERNISSA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

**Otjänlig som föda:** Torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

**Metallföremål som har varit i varm olja bränner.**

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
+46 73 0700 384  
[atle@selder.com](mailto:atle@selder.com)

