



## Tekniskt datablad Selder Interiör

### Förberedelser

Borsta bort lös sittande färg och tvätta underlaget med ett mildt rengöringsmedel och vatten. Om ytan inte är så smutsigt kan det också räcka med att bara borstar av ytan. Det är dessutom miljövänligare. Tvätta inte i onödan utan bara på smutsiga och feta ytor. Om det är mycket sprickor och hål i ytan måste de åtgärdas innan målningen kan påbörjas. Alla spacklade ytor skall grundstrykas en gång innan täckmålning.

### Måla

Börja alltid med att röra upp färgen tills den är homogen. Färgen kan appliceras med roller, pensel eller spruta. Välj korthåriga rollers för matta ytor för att få ett så jämnt resultat som möjligt. En grövre roller ger mer gräng och liv i strukturen.

Grundmåla taket med Selder Interiör. Börja alltid att måla i ett hörn. Det ska vara rikligt med färg på rollern. Gå tillbaka efterhand och rolla den nymålade ytan utan att ta ny färg på rollern. Det kallas att efterstryka och gör att färgen blir så jämnt påmålad som möjligt.

2. Efter sex timmar är taket torrt.

3. Måla taket en andra gång. Rolla i samma riktning som ljuset faller in i rummet, alltså från fönstret och inåt. Om man inte gör det kan taket se randigt ut. Undvik att måla vid temperaturer under +5°C.

### Torktid

Det tar två till tre dygn innan färgen är helt genomhärdad. Ju starkare kulör, desto längre tid tar det. Men det går att ta på den målade väggen redan efter en timme.

### Rengöring

Gör rent verktygen med såpa och vatten. Ordentligt rengjorda verktyg har en mycket lång livslängd.

### Förvaring

Färgen skall förvaras vid minst +5°C och får inte utsättas för minusgrader.

## **Lagringstid**

12 månader för oöppnad burk. Öppnade burkar bör förbrukas inom 7 dagar.

## **TEKNISKA DATA:**

**Bindemedel:** Kokt linolja

**Kulör:** Vit och färglös bas

**Pigment:** Titandioxid

**Viskositet:** C:a 3500

**Densitet:** 1,4 kg/liter

**Torrhalt:** ca 55 vikt-%

**Glans:** Helmatt, c:a 1

**Torktid:** Dammtorr: ca 1 timme. och övermålningsbar: 12-24 timmar beroende på temperatur och luftväxling

**Genomhärdad:** 4 veckor

**Materialåtgång:** Ca. 5 – 15 m<sup>2</sup> / liter beroende på underlag

**Rengöring:** Vatten och såpa Förpackning: 1 liter, 5 liter, 10 liter