

TEKNISKT DATABLAD

LINOLJEFÄRG A-BAS HALVMATT

Selder & Company AB 04.12.2024

www.selder.com

Brytbas för slutstrykningsfärg i vald kulör för alla ytor utomhus och inomhus som grundmålats med LINOLJEFÄRG GRUND.



Dryg, hållbar och mögelresistent

Färgen innehåller mycket pigment - ett penseldrag färg täcker en stor yta. Färgens viskositet är trots det optimal då pigmentet är extremt finfördelat.

Bindemedlet – linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod – gör att färgen kan målas med lätt hand till täckande lager, torkar utmärkt, är hållbar och mögelresistent. Bindemedlet är biologiskt icke nedbrytbart och vattenavstötande. Det tränger in i underlaget och torkar genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning.

Bruksanvisning

Besök vår hemsida www.selder.com och beakta dess utförliga anvisningar.

Gör så här

Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5 °C. **Bestryk** porösa och utsatta ytor med Selder GRUNDOLJA. **Försegla** kvistar med SCHELLACK. **Blanda** färgen och skaka burken så att färgen blir helt homogen. **Sörj** för god ventilation. **Måla** först noggrant ett täckande lager LINOLJEFÄRG GRUND, sedan två täckande lager av denna färg. Låt färgen torka mellan strykningarna. Späd inte ut färgen, måla "direkt ur burken". Penselmålning: arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. Målning med spruta eller roller: iakttag speciell noggrannhet för jämn yta. **Tvätta** penslar och rollers med stark såpa, skölj sprutan med lacknaffa.

Sammansättning:

Bindemedel: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

Pigment: Maskinriven zinkoxid och titandioxid.

Lösningsmedel: Luktfritt isoparaffin 10 % vol.

Vikt: 1.77 kg/l.

Torktid: Under ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

Åtgång: 1 liter för 8–14 m² per strykning beroende på underlag.

Förpackningar: 0,45, 0,9 och 4,5 liters burkar.

Produktens VOC: < 80 g/l.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

Säkerhet: Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Träsor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJEFÄRG skall utan dröjsmål dränkas i vatten.



VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsentreprenör.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
018-12 12 56
info@selder.com

