

# TEKNISKT DATABLAD

## GRUNDOLJA

Selder & Company AB 04.12.2024

[www.selder.com](http://www.selder.com)

Torkande olja för impregnering av trä. Gör trä vattenavstötande, rötbeständigt, formstabil och stärker dess böjhållfasthet. Innehåller inget lösningsmedel.



GRUNDOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffinering. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. ättika, citron.

### Bruksanvisning

Besök vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) och beakta dess utförliga anvisningar.

Gör så här

Ytbehandla trä: Påför rikligt med GRUNDOLJA vid rumstemperatur med pensel på torrt trä. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Impregnera trä med pensel: Värm GRUNDOLJA till 130 °C, helst i en fritös. Påför och sprid som ovan, men med

naturborstpensel. Oljan tränger in 1 - 1,5 mm i friskt trä. För djupare inträngning, värm ytan med en värmepistol eller IR-värmare under arbetet. Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat och annat mycket poröst trä.

För sidenmatt yta: Slipa in oljan som blivit kvar på ytan med slipnät, först med # 120, sedan med # 320.

Torka av: Efter en halv timme (om kall olja: efter 1 - 2 timmar), torka noggrant bort all olja och allt slipdamm som är kvar på ytan; det bildar annars ett klabbigt skinn.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa. Ge tid att oxidera under minst ett dygn. För glansig yta, polera den oxiderade oljeslipade ytan med LINOLJA FERNISSA. Se bruksanvisningen.

Djupimpregnera genom att blötlägga i varm olja enligt instruktionerna på [www.selder.com](http://www.selder.com).

Arbetsskydd: Andningskydd behövs inte. Sorj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. Innehåller: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100 %

Torktid: Ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

Åtgång: 1 - 2 dl/m<sup>2</sup> eller 60 - 70 liter/m<sup>3</sup>.

Förpackningar: 0,25, 1 och 5 liters burkar, 200 och 1000 liters fat.

Säkerhet: Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av GRUNDOLJA skall utan dröjsmål dräckas i vatten.

Otjänlig som föda: Torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
018-12 12 56  
[info@selder.com](mailto:info@selder.com)

