

# TEKNISKT DATABLAD

## LINOLJEFÄRG B-BAS HALVBLANK

Selder & Company AB 04.12.2024

[www.selder.com](http://www.selder.com)

Vit lasyr och bas för brytning till slutstrykningsfärg i vald kulör. För målning på alla ytor utomhus och inomhus.



Torkar utmärkt, är dryg, hållbar och mögelresistent

Färgens viskositet är optimal och den innehåller mycket pigment - ett penseldrag täcker en stor yta. Bindemedlet - linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffinering - gör att färgen kan målas med lätt hand till täckande lager, torkar utmärkt, är hållbar och mögelresistent. Bindemedlet är biologiskt icke nedbrytbart och vattenavstötande. Det tränger in i underlaget och torkar genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning.

### Bruksanvisning

Besök vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) och beakta dess utförliga anvisningar.

Gör så här

Förbehandla målningsgrunden enligt bruksanvisningen. Bestryk porösa och utsatta ytor med Selder GRUNDOLJA. Försegla kvistar med SCHELLACK.

Måla först noggrant ett täckande lager LINOLJEFÄRG GRUND, sedan två täckande lager av denna färg. Blanda färgen och skaka burken så att färgen blir helt homogen. Sörj för god ventilation. Penselmålning: arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. Målning med spruta eller roller: Arbeta noggrant för jämn yta. Låt färgen torka mellan strykningarna. Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen understiger 5 grader. Tvätta penslar och rollers med stark såpa, skölj sprutan med lacknafta.

### Sammansättning:

Bindemedel: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

Pigment:

Maskinriven zinkoxid och titandioxid.

VOC: Luktfrött isoparaffin 10 % vol. < 80 g/l.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

Vikt: 1,65 kg/l.

Torktid: Under ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

Åtgång: 1 liter för 8-14 m<sup>2</sup> per strykning beroende på underlag.

Förpackningar: 0,45, 0,9 och 4,5 liters burkar.

Säkerhet: Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJEFÄRG skall utan dröjsmål dränkas i vatten.



**VARNING**  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsentreprenör.

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
018-12 12 56  
[info@selder.com](mailto:info@selder.com)

