

TEKNISKT DATABLAD

ROSTSKYDD SOLJA

Selder & Company AB 04.12.2024

www.selder.com

Torkande olja som tränger in i ytstrukturen av ren eller korroderad metall och hindrar oxidering.



ROSTSKYDD SOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffinering. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. ättika, citron.

Bruksanvisning

Besök vår hemsida www.selder.com och beakta dess utförliga anvisningar.

Gör så här

Rena, icke korroderade metallytor som skall målas rostskyddas med Selder linoljefärger. De består till hälften av bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTSKYDD SOLJA.

Avlägsna lös rost, rostkakor, färgrester, fett o.s.v. Hårt sittande rost, punktkorrosion och rostdamm behöver inte avlägsnas. Se till att arbetsstycket är genomtorrt innan behandling.

OBS: Använd inte alkaliska tvättmedel, t.ex. Selder GROVSÅPA, då oljan löses i baser (motsatsen till syror).

Påför ROSTSKYDD SOLJA med pensel eller spruta på torrt underlag då dygnstemperaturen hålls över 5 °C.

Torka av: Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om du vill ha en ren och torr yta för exempelvis målning, torka efter ½ – 1 timme noggrant bort all olja som är kvar på ytan.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa.

Ge tid att oxidera under minst ett dygn.

Linoljebränning är en effektiv rostskyddsmetod som har använts i sekler.

Värm arbetsstycket tills det är rödglödigt.

Vänta tills den röda färgen avtar och försvinner. Doppa då genast arbetsstycket i ROSTSKYDD SOLJA – du behöver inte värma oljan.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte.

Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill.

Innehåller: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100 %

Torktid: Ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar, 200 och 1000 liters fat.

Säkerhet: Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av ROSTSKYDD SOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

Otjänlig som föda: Torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.

Selder & Company AB

Knivstagatan 11

75323 Uppsala

018-12 12 56

info@selder.com

